



CC-Reinigungs- und Pflegeanleitung

für Bodenbeläge mit PU-Vergütung

TAKIRON

Belagsart: *Takiron MT*

1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzschleusen vor den Eingängen und Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen angelegt werden. Dies verringert den Reinigungsaufwand und erhöht die Lebensdauer des Belages. Um ihren Zweck langfristig erfüllen zu können, müssen sie regelmäßig gereinigt oder gewechselt werden.

2. Bauschluß-/Grundreinigung

Vor der erstmaligen Benutzung sowie im Zuge der Nutzung muss der Bodenbelag in regelmäßigen Abständen einer sorgfältigen Bauschluß-/Grundreinigung unterzogen werden, um bei neu verlegten Böden verlege- und baubedingte Rückstände zu entfernen und bei älteren Belägen besonders hartnäckige Verschmutzungen zu beseitigen.

Hierzu *PU-Reiniger* (Bauschlussreinigung) bzw. *Grundreiniger R* (Grundreinigung) in einer Verdünnung von 1:5 bis 1:10 mit Wasser einsetzen. Bei geringen Bauverschmutzungen kann die Konzentration dem Verschmutzungsgrad entsprechend verringert werden. Den Belag mit einem geeigneten Wischmopp (z.B. dem *Quick-Step*) reinigen oder unter Verwendung eines Reinigungsautomaten mit integrierter Naßabsaugung (z.B. dem *Premium F2*) abfahren. In Nass- oder Außenbereichen kann ein geeignetes Hochdruckreinigungsgerät verwendet werden.

3. Laufende Reinigung und Pflege

- 3.1 *Beseitigung von Staub*: Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch Feuchtwischen mit nebelfeuchtem Wischbezug oder mit einem leistungsstarken Bürstsauger (z.B. *Carpetlife-Bürstsauger*).
- 3.2 *Manuelle Nassreinigung*: Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen PU-Reiniger im Verhältnis 1:200 verdünnen und den Boden im zweistufigen Naßwischverfahren reinigen. Bereiche, die einer regelmäßigen Desinfektionsreinigung zu unterziehen sind, mit *Desinfektionsreiniger Konzentrat* (geprüft nach den Richtlinien der Liste DGHM und der DVG) behandeln.
- 3.3 *Maschinelle Reinigung*: Wenn haftende Verschmutzungen nicht im Zuge einer manuellen Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt sich eine maschinelle Reinigung mit *PU-Reiniger* in einer dem Verschmutzungsgrad entsprechenden Verdünnung mit Wasser (z.B. 1:50 bis 1:200) unter Verwendung eines geeigneten Reinigungsautomaten (z.B. dem *Premium F2*). Dieses Verfahren eignet sich auch zur turnumständigen Zwischenreinigung bei stärkerer Verschmutzung.

3. Fleckentfernung

Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich mit dem universellen Fleckentferner *Elatex* in Verbindung mit einem saugfähigen Tuch entfernen. Im Anschluß mit klarem Wasser nachbehandeln und trockentupfen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder gar nicht vollständig beseitigt werden können.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung wurde in Absprache mit dem Hersteller des Bodenbelages erstellt. Die Qualität, Umweltverträglichkeit und die Anwendungsbereiche der genannten CC-Reinigungs- und Pflegemittel sind von unabhängigen Prüfinstituten gutachtlich bestätigt. **Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.**

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von elastischen Bodenbelägen oder interessieren Sie sich für eine Reinigungsanleitung für textile Bodenbeläge, wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gern weiter.

CC-Dr. Schutz GmbH



Holbeinstr. 17
53175 Bonn
Tel. (0228) 95352-0
www.cc-dr-schutz.de

CC-11.04